



Cloruro di Potassio

Granulare

Per applicazione diretta e miscelazione

Rosso

Analisi Tipica		
Ossido di potassio	(K ₂ O)	62,00%
Cloruro di Potassio	(KCl)	96,50%
Cloruro di Sodio	(NaCl)	2,50%
Magnesio + Calcio	(MgCl ₂ +CaCl ₂)	0,47%
Insolubili		0,30%
Umidità		0,30%
Materia organica		
Agente anti impaccante	presente	
Granulometria		
	Tyler Mesh	mm
Max 10%	+5	4.00
Min 95%	+9	2.00
Min 99%	+32	0.50
SGN=310		
Densità		Mt/m ³
Rinfusa		1.05
Confezionato		1.13
Angolo di riposo		33°