



Cloruro di Potassio

Polvere

Per produzione di fertilizzanti liquidi e granulazione

Analisi Tipica		
Ossido di potassio	(K ₂ O)	62,00%
Cloruro di Potassio	(KCl)	97,10%
Cloruro di Sodio	(NaCl)	2,00%
Bromuri	(Br)	0,19%
Magnesio	(MgCl ₂)	0,10%
Calcio	(CaCl ₂)	0,03%
Insolubili		0,20%
Umidità		0,40%
Elemento organico		
Agente anti impaccante	aggiunto	
Granulometria		
	Tyler Mesh	mm
Max 5,0%	+28	0.595
Min 95%	+200	0.075
Densità		
		Mt/m ³
Rinfusa		1.06
Confezionato		1.17
Angolo di riposo		32°